

# ELIOSTUCCO

Rev. 03 del 08/04/2009 Pag. 1 di 2  
Scheda Tecnica n° 0711932130

<b>Denominazione</b>	<b>ELIOSTUCCO</b>
<b>Descrizione</b>	Stucco extra per legno e muro
<b>Generalità</b>	Stucco extra in pasta ad acqua, idoneo per la stuccatura di manufatti in legno e rasature di pareti. Di facile carteggiabilità ed elevato potere riempitivo, è consigliato solo per ambienti interni.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
<b>Preparazione delle superfici</b>	<b>SUPERFICI IN LEGNO</b> Applicazione diretta senza preventiva preparazione.
<b>Consigli per l'applicazione</b>	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
<b>Pezzature disponibili</b>	2,5 Litri - 0,500 Litri - 0,250 Litri - 20 Kg
<b>immagazzinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti</li><li>• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C</li><li>• Durata in magazzino: 18 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità</li></ul>
<b>Norme di sicurezza</b>	Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.



# ELIOSTUCCO

Rev. 03 del 08/04/2009 Pag. 2 di 2  
Scheda Tecnica n° 0711932130

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine alchidiche in dispersione acquosa
Peso specifico al confezionamento	1.790 ÷ 1.900 gr/litro
Residuo secco	in peso 73,0 % ± 1 in volume 48,7 % ± 1
Colore	Bianco
Aspetto del prodotto in barattolo	Pastoso
Viscosità di fornitura al collaudo	Tixotropico
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
Infiammabilità	> 65°C
pH dopo stoccaggio	7,5
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	Spatola
Resa teorica	Variabile a seconda delle necessità (5 mq/Kg per strato di prodotto)
Essiccazione	3 ÷ 5 ore
Intervallo per la carteggiatura	4 ÷ 6 ore
Aspetto del film essiccato @ 85°	< 5 gloss Molto opaco
Elasticità	Buona
Carteggiabilità	Eccellente
Aderenza	Ottima
Resistenza alla temperatura	+ 60°C

**LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA**

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4  
90124 PALERMO (PA)  
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011  
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

