

ELIOWOOD FINITURA CERATA A SOLVENTE

Rev. 05 del 25/03/2010 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0303071800

Denominazione	ELIOWOOD FINITURA CERATA A SOLVENTE
Descrizione	Impregnante e finitura a cera idrorepellente
Generalità	Protettivo trasparente per legni duri e teneri, non sfogliante, di gradevole effetto cerato e resistente nel tempo. Crea uno scudo protettivo che garantisce resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici; inoltre blocca l'acqua piovana impedendone la penetrazione, ma lascia respirare il legno permettendo all'umidità interna di uscire.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l (2007), 700 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI IN LEGNO NUOVE Carteggiatura omogenea del supporto Applicazione di una mano di impregnante protettivo ELIOWOOD Successiva carteggiatura leggera e pulizia della superficie Procedere con almeno due o tre mani di IMPREGNANTE & FINITURA A CERA nella tinta desiderata SUPERFICI IN LEGNO GIÀ VERNICIATE Asportazione totale di tutti gli strati di vernice presenti, ancorate o disancorate, con appropriati mezzi fisici (sverniciatori) o meccanici (spazzole, carta abrasiva etc...). Soffiare energicamente in direzione delle fibre del legno scoperto, assicurandosi la completa rimozione del polverino annidato nei pori. Quindi dopo perfetta essiccazione, procedere all'impregnazione con ELIOWOOD e completare come sopra.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 10°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	5 litri - 1 litro
immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Il prodotto, in base alle sue caratteristiche chimico-fisiche, è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Richiede etichettatura e una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. I contenitori vuoti o con modeste tracce di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Ulteriori approfondimenti per l'utilizzatore sono contenuti nella relativa scheda di sicurezza.

ELIOWOOD FINITURA CERATA A SOLVENTE

Rev. 05 del 25/03/2010 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0303071800

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine alchidiche modificate
Peso specifico al confezionamento	900 ÷ 910 gr/litro
Residuo secco	in peso 38,9 % ± 1 in volume 29,9 % ± 1
Colore	Neutro e tinte di cartella (colorazioni del legno) integrato nel sistema tintometrico Eliocolor System 2
Viscosità di fornitura al collaudo Tazza Ford n°4 a 20°C	25 ÷ 40 secondi
Infiammabilità	> 21°C
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	Pronto all'uso. In caso di legni particolarmente duri, per favorirne la penetrazione si può diluire fino al 10%.
Tipo di diluente	Acquaragia, Diluente 622
Sistema di applicazione	pennello
Spessore totale del film secco	Non considerare il prodotto come filmante, ma da impregnazione.
Resa teorica allo spessore consigliato	prima mano9 ÷ 10 mq/litro seconda mano17 ÷ 18 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @60°	da < 30 a ≥ 10 gloss Semiopaca
Resistenza all'atmosfera rurale, industriale leggera, marina	Eccellente
Aderenza	Ottima
Resistenza alla temperatura	< + 80°C
Elasticità	Buona

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

