

ELIOWOOD FLATTING 74-20

Rev. 05 del 25/03/2010 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 1106031842

Denominazione	ELIOWOOD FLATTING 74-20
Descrizione	Vernice colorata trasparente
Generalità	Vernice colorata trasparente per applicazioni interne ed esterne e per strutture in legno dove si vuole conferire l'imitazione di legni naturali. Elevata resistenza alla salsedine marina. Buona resistenza ai raggi UV.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Ver nici e impregnanti per legno per finiture interne/ester ne, compresi gli impregnanti opachi. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007), 400 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI IN LEGNO NUOVE Carteggiatura omogenea del supporto Applicazione di una mano di impregnante protettivo ELIOWOOD Successiva carteggiatura leggera e pulizia della superficie Procedere con almeno due mani di FLATTING 74-20 nella tinta desiderata SUPERFICI IN LEGNO GIÀ VERNICIATE Asportazione totale di tutti gli strati di vernice presenti, ancorate o disancorate, con appropriati mezzi fisici (sverniciatori) o meccanici (spazzole, carta abrasiva etc...). Soffiare energicamente in direzione delle fibre del legno scoperto, assicurandosi la completa rimozione del polverino annidato nei pori. Quindi dopo perfetta essiccazione, procedere all'impregnazione con ELIOWOOD e completare come sopra.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 10°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	5 litri - 1 litro - 0,500 litri
immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Il prodotto, in base alle sue caratteristiche chimico-fisiche, è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Richiede etichettatura e una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. I contenitori vuoti o con modeste tracce di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Ulteriori approfondimenti per l'utilizzatore sono contenuti nella relativa scheda di sicurezza.

ELIOWOOD FLATTING 74-20

Rev. 05 del 25/03/2010 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 1106031842

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine alchidiche modificate
Peso specifico al confezionamento	910 ÷ 930 gr/litro
Residuo secco	in peso 57,5 % ± 1 in volume 49,6 % ± 1
Colore	Neutro e tinte di cartella (colorazioni del legno) integrato nel sistema tintometrico Eliocolor System 2
Viscosità di fornitura al collaudo Tazza Ford n°4 a 20°C	150 ÷ 175 secondi
Infiammabilità	> 21°C
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	8 %.
Tipo di diluente	Acquaragia, Diluente 622
Sistema di applicazione	pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	62 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	8 mq/litro
Essiccazione al tatto	3 ÷ 4 ora
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @60°	≥ 60 gloss Brillante
Resistenza all'atmosfera rurale, industriale leggera, marina	Ottima
Aderenza	Ottima
Resistenza alla temperatura	< + 80°C
Elasticità	Buona

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

