

# BISATEN SEMILUCIDA

Rev. 07 del 01/04/2010 Pag. 1 di 2  
Scheda Tecnica n° 2309080700

<b>Denominazione</b>	<b>BISATEN SEMILUCIDA</b>
<b>Descrizione</b>	Idropittura sanigenica antimuffe
<b>Generalità</b>	<p>Idropittura sanigenica, antimuffe, smacchiabile, con particolari caratteristiche estetiche e protettive. Offre, dopo essiccamento, un aspetto gradevolissimo. La sua forza antimuffa, oltre a bloccare la vita ai microorganismi presenti nelle superfici, svolge un'azione preventiva nei confronti degli stessi. Il suo impiego consigliato in tutti gli ambienti dove necessita una igiene assoluta, quali cliniche, ospedali, comunità, cantine sociali, civili abitazioni in genere è una garanzia contro qualunque attacco di muffe e funghi, soprattutto in ambienti umidi e poco areati.</p> <p><b>Prodotto rispondente al protocollo VAA: Vernici per Ambienti con presenza di Alimenti. Rapporto di prova n° 21/2000 dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.</b></p>
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	<p>Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV</p>
<b>Preparazione delle superfici</b>	<p><b>SUPERFICI NUOVE</b> Applicazione di uno strato di Fissativo Bisaten, previa adeguata preparazione del supporto.</p> <p><b>SUPERFICI VECCHIE CONTAMINATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Applicare il Detergente Bisaten pronto all'uso direttamente sulla superficie con una pennellina; lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24÷ 48 ore perchè la neutralizzazione abbia effetto totale. Rimuovere energicamente con spazzola le colonie di muffe ormai inattive. Resa : 20 mq / litro, per una sola applicazione.</li><li>• Stendere con apposito attrezzo, pennello o rullo, il Fissativo Bisaten diluito nel rapporto 1 a 2 con acqua. Attendere minimo 4 ore per la sopravverniciatura. Resa: 14 mq/litro.</li><li>• Stendere una prima mano di idropittura Bisaten Semilucida diluita al 40% in volume (1 litro di prodotto con 400 ml d'acqua) con applicazione a rullo, e al 50% in volume (1 litro di prodotto con 500 ml d'acqua) con applicazione a pennello. Attendere 6 ore per la sopravverniciatura. Stendere una seconda mano di idropittura Bisaten Semilucida diluita al 15% in volume (1 litro di prodotto con 150 ml d'acqua) con applicazione a rullo, e al 20% in volume (1 litro di prodotto con 200 ml d'acqua) con applicazione a pennello.</li></ul>
<b>Consigli per l'applicazione</b>	<p>Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto</p>
<b>Pezature disponibili</b>	Bianco ..... 13 litri - 5 litri - 2,5 litri
<b>immagazzinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti</li><li>• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C</li><li>• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità</li></ul>
<b>Norme di sicurezza</b>	<p>Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>

# BISATEN SEMILUCIDA

Rev. 07 del 01/04/2010 Pag. 2 di 2  
Scheda Tecnica n° 2309080700

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine sintetiche in emulsione
Peso specifico al confezionamento	1.270 ÷ 1.310 gr/litro
Residuo secco	in peso 55,7 % ± 1 in volume 41,9 % ± 1
Colore	Bianco
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	8.000 ÷ 12.000 cps
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
pH dopo stoccaggio	7,5
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a rullo	15 ÷ 40 %
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	20 ÷ 50 %
Tipo di diluente	acqua
Sistema di applicazione	rullo, pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	116 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	3,6 mq/litro
Essiccazione al tatto	1 ora
Essiccazione in profondità	5 ÷ 7 ore
Sovraverniciabilità	min. 6 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 60°	da < 60 a ≥ 30 gloss Semilucido
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Ottima ≥ 5000
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi.
Resistenza ai microrganismi	La pittura possiede un potere antibatterico. Netta zona di inibizione di crescita del ceppo microbico.
Permeabilità al vapore acqueo	Classificazione: Bassa Diffusione del vapor d'acqua : da < 15 g/m <sup>2</sup> .d (= in 24 h)
Presa di sporco	Δ L --> ≤ 3,0.....Molto Bassa

**LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA**