

ELIOFINISH ONE COAT

Rev. 11 del 19/03/2010 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0211051831

Denominazione	ELIOFINISH ONE COAT
Descrizione	Supersmalto siliconizzato brillante
Generalità	Smalto brillante supercoprente dotato di ottima elasticità e pennellabilità. Resiste all'atmosfera rurale e marina. Copre con una sola mano. Consigliato per applicazioni su imbarcazioni in legno e in ferro.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 400 g/l (2007), 300 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI IN FERRO NUOVE Lavorare solo con supporti asciutti. Carteggiare o spazzolare il supporto, creando una adeguata rugosità. Lavare con acqua e diluente. Applicare una mano di antiruggine Eliomare 135. Applicare Eliofinish One Coat. SUPERFICI IN FERRO GIÀ VERNICIATE Carteggiare o spazzolare il supporto, in alternativa applicare il convertitore di ruggine Eliometal. Applicare una mano di antiruggine Eliomare 135. Applicare Eliofinish One Coat. SUPERFICI IN LEGNO NUOVE Carteggiare e rimuovere le asperità. Stuccare eventuali imperfezioni con Eliostucco solo per interni ed Eliomastik per esterni. Carteggiare ed applicare una mano di fondo con pittura opaca Eliolite. Applicare Eliofinish One Coat. SUPERFICI IN LEGNO GIÀ VERNICIATE Carteggiare e rimuovere le asperità, togliendo la vernice incoerente. Stuccare come sopra. Carteggiare ed applicare una mano di fondo con pittura opaca Eliolite. Applicare Eliofinish One Coat.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Iperbianco e tinte di cartella 2,5 litri - 0,750 litri Basi sistema tintometrico Eliocolor System 2..... 2,5 / 2,4 / 2,33 litri - 0,750 / 0,720 / 0,700 litri
immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 36 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Il prodotto, in base alle sue caratteristiche chimico-fisiche, è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Richiede etichettatura e una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. I contenitori vuoti o con modeste tracce di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Ulteriori approfondimenti per l'utilizzatore sono contenuti nella relativa scheda di sicurezza.



ELIOFINISH ONE COAT

Rev. 11 del 19/03/2010 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0211051831

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine alchidiche uretanizzate
Peso specifico al confezionamento	965 ÷ 1.240 gr/litro
Residuo secco	in peso: 71,5 ÷ 78,5 % in volume: 63,8 ÷ 66,7 %
Colore	Iperbianco e tinte di cartella integrato con quattro basi nel sistema tintometrico Eliocolor System 2
Viscosità di fornitura al collaudo	Tazza Ford n°4 a 20°C 120 ÷ 145 secondi Coppa ISO ø 6 a 23°C 65 ÷ 95 secondi
Infiammabilità	21 ÷ 55°C
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	3 ÷ 4 %
Tipo di diluente	Acquaragia - Diluente 622
Sistema di applicazione	pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	69 ÷ 72 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	9,3 mq/litro
Essiccazione al tatto	2 ÷ 3 ore
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 60°	> 90 gloss Brillante
Resistenza all'atmosfera rurale, industriale leggera, marina	Ottima
Resistenza alla temperatura	+ 90°C
Elasticità	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

