

ELIOFINISH ONE COAT

Rev. 15 del 21/05/2015 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0211051831

Denominazione	ELIOFINISH ONE COAT
Descrizione	Supersmalto siliconizzato brillante
Generalità	Smalto brillante supercoprente dotato di ottima elasticità e pennellabilità. Resiste all'atmosfera rurale e marina. Copre con una sola mano. Consigliato per applicazioni su imbarcazioni in legno e in ferro.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 300 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l di COV
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE: Ferro: Lavorare solo con supporti asciutti. Carteggiare o spazzolare il supporto, creando una adeguata rugosità. Lavare con acqueragia o diluente. Applicare una mano di antiruggine ELIOMARE. Completare con due mani di smalto ELIOFINISH ONE COAT. Legno: Carteggiare e rimuovere le asperità. Stuccare eventuali imperfezioni con ELIOSTUCCO solo per interni ed ELIOMASTIK per esterni. Carteggiare ed applicare una mano di fondo con pittura opaca NOVALITE. Completare con due mani di smalto ELIOFINISH ONE COAT. SUPERFICI GIÀ VERNICIATE: Ferro: Carteggiare o spazzolare il supporto. In alternativa applicare il convertitore di ruggine ELIOMETAL. Applicare una mano di antiruggine ELIOMARE. Completare con due mani di smalto ELIOFINISH ONE COAT. Legno: Carteggiare e rimuovere le asperità, togliendo la vernice incoerente. Stuccare come sopra. Carteggiare ed applicare una mano di fondo con pittura opaca NOVALITE. Completare con due mani di smalto ELIOFINISH ONE COAT.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	Tinte di cartella 2,5 litri - 0,750 litri Basi sistema tintometrico Eliocolor System 2..... 2,5 litri - 2,4 litri - 2,33 litri 0,750 litri - 0,720 litri - 0,700 litri
Immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 36 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. Frase R: 10-52/53



ELIOFINISH ONE COAT

Rev. 15 del 21/05/2015 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0211051831

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Resine alchidiche uretanizzate
Peso specifico al confezionamento	965 ÷ 1.240 gr/litro
Residuo secco	in peso:71,5 ÷ 78,5 % in volume:63,8 ÷ 66,7 %
Colore	Tinte di cartella integrato con quattro basi nel sistema tintometrico Eliocolor System 2
Viscosità di fornitura al collaudo	Tazza Ford n°4 a 20°C 120 ÷ 145 secondi Coppa ISO ø 6 a 23°C 65 ÷ 95 secondi
Infiammabilità in °C	da > 21 a < 55
Componenti	Uno
Grado di diluizione in volume per applicazione a pennello	Pronto all'uso
Tipo di diluente	Acquaragia (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	pennello
Spessore totale del film secco Hp ≥ 98	69 ÷ 72 micron
Resa teorica allo spessore consigliato	9,4 mq/litro
Essiccazione al tatto	2 ÷ 3 ore
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	min. 24 ore / max. indefinito
Aspetto del film essiccato @ 60°	> 90 gloss Brillante
Resistenza all'atmosfera rurale, industriale leggera, marina	Ottima
Resistenza alla temperatura	+ 90°C
Elasticità	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

